

## VITRIF UNICOAT

### 1. Description du produit

Le **VITRIF UNICOAT** est un vitrificateur, utilisable en mono ou en bi-composant, non jaunissant. Ce vitrificateur a été essentiellement formulé pour le parquet, usage qui requiert des caractéristiques particulières au niveau de l'élasticité, de la dureté de surface, de la résistance à l'abrasion, de la facilité d'application au rouleau ou au pinceau et enfin de la facilité de retouche et de réparation.

L'addition de notre catalyseur augmente la résistance à l'abrasion, la résistance aux produits chimiques et à la dureté finale. Il est très fortement conseillé.

### 2. Caractéristiques — Propriétés physiques

Pot life à 20°C : 5-6 heures

Temps de séchage (80g/m<sup>2</sup> à 20°C, 65% d'humidité) :

Hors poussière : 1 heure

Sec au toucher : 1h30

Recouvrable : 12 heures

Egrenable : 12 heures

Praticable : 48 heures

Grammage conseillé (g/m<sup>2</sup>) : Min 80 — Max 150 par couche

Rendement (kg/m<sup>2</sup>) : De 8 à 16

Nombre de couches : Maximum 3

Nettoyage des outils à l'eau

### 3. Utilisations

Nous recommandons pour une meilleure résistance chimique et la plus grande dureté d'ajouter 10% de notre catalyseur.

Préparation du mélange	En poids (Kg)	En volume (L)
VITRIFCOAT	100	100
Catalyseur	10	10

### 4. Couleurs & Aspects

Transparent — Existe en mat, satiné et brillant

### 5. Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire, de rouille ou de savon.

Les surfaces doivent être poncées et ou égrenées avant d'appliquer le vitrificateur.

### 6. Modes d'application

- Pour une application au pinceau et rouleau:

Prévoyez d'appliquer 3 couches de vitrificateur.

A l'aide d'un pinceau large (type spalter), appliquez votre vitrificateur. Bien vérifier que le produit est appliqué uniformément et qu'il n'y ait aucun manque. Afin d'éviter toutes traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.

Une fois votre première couche sèche (12h), égrenez-la aux grains 180-240, puis appliquez la seconde couche. Laisser sécher maximum 72 heures pour appliquer la troisième couche sans égrenage. Au-delà des 72 heures de temps de séchage, égrenez de nouveau aux grains 240 votre support avant d'appliquer la troisième couche de vitrificateur.

- Pour une application au pistolet:

Veillez à ne pas trop surgrammer la surface et par conséquent de diminuer l'accrochage avec le support.

Appliquez 2 à 3 couches de vitrificateur de la même manière que ci-dessus.



### Limitations — Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Ne pas appliquer en dessous d'une température de 15°C et au dessus de 25°C. Stocker à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Attendre un mois pour laver le support peint.

Ne pas peindre en plein soleil. Ne pas déverser les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune. Une surépaisseur de vernis cause une surface défectueuse, ralentit le séchage et détériore l'adhérence avec le support.

Utiliser un bâton ou une spatule pour mélanger le produit. Eviter d'émulsionner le produit par une agitation trop vive.

Aérer la pièce pendant et après l'application pour faciliter le séchage.

Attendre 24 heures pour marcher sur le sol vernis.

Attendre min 72 heures avant de positionner les meubles et tapis.

Pendant les 2 à 3 premières semaines, le vernis n'est pas complètement sec et reste sensible à l'eau.