



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	MARINE Pro EPOX
Type de Produit	PRIMAIRE ANTICORROSION BI COMPOSANT
Catalyseur :	DUR EPOX

DOMAINE D'UTILISATION :

Primaire époxy anticorrosion bi composant haute performance formulé à base de phosphate de zinc dopé. Assure une protection durable des métaux en ambiance marine et s'applique également sur bois, polyester, ancienne peinture comme couche intermédiaire de liaison et base d'accroche pour les finitions (Antifouling, Laques bi-composant). Particulièrement résistant, le MARINE PRO EPOX est recommandé pour tous travaux de neufs ou rénovation en ambiance marine.

Le MARINE PRO EPOX se distingue par son délai de recouvrement (15 jours), bien supérieur à un époxy classique.

Applicable en forte épaisseur de par sa thixotropie (jusqu'à 250 μ sec par couche).
Rapport de mélange base / durcisseur : 4/1 (volume) – 100/15 (masse)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Liquide visqueux
Densité :	1.6
Extrait Sec :	Mélange A+B : 47% en volume
Dilution :	Diluant DE1
- brosse / rouleau	0 à 5%
- pistolet pneumatique	10 à 25%
- airless	0 à 10%
Viscosité :	3500 mPa.s
Pot life :	6 h
Sec au toucher	30 min – 1 h
Dur	6-8 h
Temps de recouvrement :	8 h à 15 jours (passé ce délai, poncer pour assurer l'accroche)
Rendement théorique :	6 à 8 m ² /L (pour 75 à 100 μ sec)

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



OBSERVATIONS :

A appliquer sur support propre, sain, sec, dégraissé et dépolvé en 1 à 2 couches minimum.

Sur Acier : correctement préparé (Dégraissage puis brossage ou sablage)

Sur Alu : dégraissage / sablage ou préparation chimique avec notre PREPALU, une couche d'accroche avec notre GRIPALU est recommandée.

Sur Polyester : dégraissage / décirage avec notre DECIRANT et éventuellement un ponçage grade 180-220

Sur Bois : une première couche diluée à 20% de D1 puis 2 couches.

Sur Ancienne peinture : Enlever toutes parties non adhérentes et dégraisser.

Autres supports : nous consulter

Bien mélanger la base et le durcisseur dans les proportions indiquées et laisser mûrir le mélange 10 minutes avant application.

HYGIENE ET SECURITE :

Risques spécifiques :
Consulter la FDS pour plus de précisions.

Facilement Inflammable – Dangereux pour l'environnement - Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

Conservation :
Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

0.75L / 5L / 20L

Teintes

Gris

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.