



## FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	SIMAPRIM ANTICO SATIN
Type de Produit	PRIMAIRE / FINITION ANTICORROSION SATINE
Catalyseur :	/

### DOMAINE D'UTILISATION :

Apprêt anticorrosion à base de résines alkydes modifiées à séchage rapide pour métaux ferreux et acier galvanisé. Sa rapidité de séchage ainsi que son recouvrement dans un court délai permettent un travail rapide.

D'aspect satiné garnissant, il peut être appliqué en 1 ou 2 couches et laissé seul en finition dans le cas d'une protection anticorrosion légère (ex : charpentes métalliques, ouvrages en intérieur, mobilier industriel, etc.). En extérieur ou pour une protection durable, il est recommandé de recouvrir d'une finition type SYMALKYD.

Le durcissement de SIMAPRIM ANTICO SATIN peut être accéléré par un étuvage de 30 min à 60/80°C. Application possible en forte épaisseur (100 µ sec / couche).

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Satiné (25 gloss)
Densité :	1.3 (variable selon les teintes)
Extrait Sec :	56.6 %
Dilution :	Diluant SX
brosse / rouleau	Prêt à l'emploi – si besoin 3 à 5% de SX
Pistolet pneumatique	15 à 25%
Airless	0 à 5%
Viscosité :	2000 mPa.s
Sec Hors Poussière	10 min.
Recouvrable	1 h
Manipulable :	2 h
Rendement théorique :	8-10 m <sup>2</sup> /kg

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

OBSERVATIONS :

A appliquer directement sur métaux ferreux et acier galvanisé convenablement préparés : support propre, sain, sec, exempt de rouille, dégraissé et dépolssiéré en 1 à 2 couches.  
Les temps de sèche indiqués sont fonctions de l'épaisseur déposées et des conditions atmosphériques de séchage (température, humidité).

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :  
Stocker à une température inférieure à 25°C  
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de  
toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

5kg / 25kg / 200kg

Teintes

Toutes teintes RAL sur commande