

FICHE TECHNIQUE
FOR 03-01/3

AU 0454 / --
FOND PISTOLET HYDROPLUS
POUR MDF

Créée le : 20/06/2003 Par : DL
Mise à jour le :

- COULEURS** : Existe en neutre N0
Blanc 13
- MODE D'APPLICATION** : Pistolet pneumatique, airmix et airless
- DILUTION** : Eventuellement à l'eau du robinet
- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** : * **Extrait sec** : 62% ± 1
* **Densité** : 1.45 ± 0.03
* **Viscosité livraison** : 60'' ± 5 DIN 4 à 20°C
* **Grammage** : 80 à 180 g/m²
* **Séchage** : Hors poussières : 20 min
pour 100 g/m² Sec au toucher : 25 min
(air libre) Sec à cœur : 4 h
- OBSERVATIONS** : Produit hydro à appliquer directement sur MDF.
Doté d'une forte pigmentation et d'un bon garnissant, il assure une couleur uniforme.
Peut être séché en tunnel à air ventilé supérieur à 30°C.
- LEGISLATION** : Néant
- CONSERVATION** : 12 mois en emballage d'origine

SHERWIN-WILLIAMS FRANCE COATINGS SAS

38, rue de Berri - 75008 Paris - France
capital 3.010.000 € - RCS Paris 520 984 964 - APE 2030Z
www.sayerlack.fr

Ets principal: 28, rue Jean Jaurès - B.P. 2016 - 78132 Les Mureaux Cédex
tel. +33 (0) 130 999 900 - fax +33 (0) 130 991 030

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company